

FICHES TECHNIQUES BOB 03

Film pour scellage de barquettes PP

Informations générales :

- Laize : 150 mm
- Longueur : 500 mètres
- Poids : 2.7 Kg
- Utilisation : scellage de barquettes PP
- Applications : micro-onde, congélateur
- Conditionnement : carton de 4 bobines

Contact alimentaire :

Tous les matériaux la composant sont conformes aux exigences alimentaires (conformes aux directives EEC).

Les tests de migration sont conformes aux exigences des directives EEC

PARTICULARITÉS	UNITÉS	VALEURS
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
ÉPAISSEUR	μ ASTDM D 2673	40
POIDS	g/m ²	36.5
RENDEMENT	M ² /kg	27.4
TRAITEMENT	Dynes/cm - ASTDM D 2578	>38
OPACITE	%	2.8
BRILLANCE	%	82
COF din F-F (Non traité / non traité)	-	0.3
CHARGE A LA RUPTURE (MD)	N/mm ² - ASTDM D 882	130
CHARGE A LA RUPTURE (TD)	N/mm ²	290
ELONGATION A LA RUPTURE (MD)	%	220
ELONGATION A LA RUPTURE (TD)	%	60
MODULE D'ELASTICITÉ A LATRACTION (MD)	N/mm ²	2000
MODULE D'ELASTICITÉ A LATRACTION (TD)	N/mm ²	3800
PLAGE DE TEMPERATURE DE SCELLAGE (NT/NT)	°C	105-140
RESISTANCE DU SCELLAGE (NT/NT)	g/cm	>200
RETRACTION	%	<5
TRATRACTION	%	<3

Les valeurs contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne constituent pas des spécifications. Elles sont le résultat d'études dans nos laboratoires et ceux de nos fournisseurs.