



**BOULOGNE
EMBALLAGE**

Fabricant depuis 1947

Louis Delattre

Le 14.10.2025

FICHE TECHNIQUE SPECIAL MAREE

<u>Caractéristiques</u>	<u>Unités</u>	<u>Standard</u>	<u>Tolérance</u>	<u>Norme</u>
GRAMMAGE	g/m ²	45	± 4%	UNE EN ISO 536
EPAISSEUR	Microns	53	± 5%	UNE EN ISO 534
CHARGE DE RUPTURE SM	kN/m	3.36	-8%	UNE EN ISO 1924-3
CHARGE DE RUPTURE ST	kN/m	1.90	-8%	UNE EN ISO 1924-3
LONGUEUR DE RUPTURE SM	Mn	7600	-8%	UNE EN ISO 1924-3
LONGUEUR DE RUPTURE ST	Mn	4300	-8%	UNE EN ISO 1924-3
HUMIDITE	%	4.5	± 1%	UNE EN 20.287== 536
RESISTANCE A L'ECLATEMENT	KPa	185	-8%	UNE EN ISO 2758
INDICE D'ECLATEMENT (Mullen°)		42	-8%	UNE EN ISO 2758
IMPRIMABILITE RECTO	MI/min	40	+ 50	UNE 57.080- 2/1M==ISO 8791-2
IMPRIMABILITE VERSO	MI/min	250	+ 200	UNE 57.080- 2/1M==ISO 8791-2
BARRIERE (COBB 60)	g/m ²	22	+ 3	UNE EN 20.535==ISO 535
BLANCHEUR CIE D65 10°	°CIE	110	± 10	UNE 57.060==ISO 2469/TC1
OPACITE	%	68	± 4	UNE 57.063==ISO 2471