



FICHE TECHNIQUE

SACHERIE

DOC19 - Indice B Mise à jour le 06/03/2025

Identité de l'exploitant:

LA VENDEENNE DE DISTRIBUTION
4 Route de L'Espace
44690 LA HAYE FOUASSIERE
Tél: 02-40-54-86-90
Mail: contact@vendeenne.fr
N° SIRET: 31863679200034

Date de la déclaration:

26/08/2025

Client:

DUMORTIER

Article concerné:

SACS 3424

Identité des matériaux / liste des monomères et autres substances de départ:

N° référence	N° CAS	Dénomination
16950	000074-85-1	Ethylène

Et plus précisément:

☐ Polyéthylène Basse Densité ☒ Polyéthylène Moyenne Densité ☐ Polyéthylène Haute Densité

Matières destinées à la fabrication du produit:

☐ PEBD ☒ PEMD ☐ PEHD
☐ Recyclés Si oui, préciser le % :
☐ Colorant Si oui, préciser:
☐ Additifs Si oui, préciser:
☐ Autres Si oui, préciser:

Désignation des produits:

Code client	Code interne	Désignation article		Conditionnement
	3424	SACS 500 X 800 EN 40 MD NEUTRES LIASSES		CARTON 500 Sacs 36 colis / palette maxi sac protection dans chaque colis sur palette FILMEE et ETIQUETEE
		LARGEUR (mm)	500	
		2 SOUFFLETS (mm)		
		LONGUEUR (mm)	800 + Patte liassage 40 mm	
		EPAISSEUR (μ)	40	
		COULEUR	NEUTRE	

Densité des matières premières:

densité PEBD = 0,925
densité PEHD = 0,95
densité PEMD = 0,935 - 0,938

Conditions de stockage:

Le polyéthylène subit une dégradation progressive avec développement d'odeur lorsqu'il est exposé au rayonnement UV ou à des températures supérieures à 60°C. Les marchandises doivent être entreposées dans leur emballage d'origine, dans un local fermé et propre, à l'abri de la lumière solaire directe et des fortes variations de température et d'humidité. Sauf spécifications contraires, les conditions de stockage doivent varier entre 5 et 25°C pour la température et de 10 à 65% pour l'hygrométrie. La durée de stockage est alors de 12 mois.

Tolérances dimensionnelles:

* Epaisseur:

Epaisseur en microns (μ)	Tolérance ponctuelle	Tolérance moyenne
0 à 15μ	± 30%	± 8%
16 à 40μ	± 20%	± 5%
supérieure à 40μ	± 15%	± 5%

* Laize:

1) Pour les films:

Laizes	Avec bords droits	Sans bords droits
0 à 1000mm	0;+6mm	± 7mm
1001 à 2000mm	0;+10mm	± 10mm
2001 à 3000mm	0;+10mm	± 20mm
supérieure à 3000mm	N.A	± 2%

2) Pour les gaines à plat, sacs et sachets sans soufflet:

Demi périmètre	Tolérance
0 à 150mm	± 5mm
151 à 500mm	± 7mm
501 à 1000mm	± 10mm
1001 à 2000mm	± 20mm
2001 à 3000mm	± 30mm
supérieure à 3000mm	± 2%

En cas d’impression sur l’emballage, nous vous confirmons que nos encres sont garanties alimentaires mais pas en contact direct et que les tests migrations ont été réalisés sans impression.

TOUTE NON CONFORMITE SIGNALEE AU DELA DE 12 MOIS (date expédition) NE SERA PAS ACCEPTEE.

La diffusion de ce document est strictement interdite.

Fait à La Haie Fouassière

Nom du signataire:	Laure BAYON
Qualité du signataire:	Responsable QHSE
Visa	 LA VENDEENNE DE DISTRIBUTION 4, Route de l'Espace 44690 LA HAIE FOUASSIERE Tél. 02 40 54 86 90 / Fax 02 40 54 84 63 Siret 318 636 792 00034